



ELECTRICAL INSULATION COMPANY

www.eiccompany.com

Baquelita

ESPECIFICACIONES DEL LAMINADO FENOLICO INDUSTRIAL BASE PAPEL KRAFT "BAQUELITA"

Voltaje mínimo de ruptura (kv)	40
Permitividad Máxima (1 Mhz)	5.5
Resistencia a la flexión (Mpa)	150
Resistencia a la tracción (Mpa)	120
Resistencia a la flexión (lengthwise)	15
Resistencia a la flexión (Ksi) crosswise	14
Densidad (g/cm ³)	1.34
Máxima absorción de agua (%)	0.85
Dureza Rockwell	105
Temperatura máxima de operación (C°)	140

Data Sheet: Baquelita